

Приложение № 1 к протоколу сертификационных испытаний № 42 от « 19 » июля 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Кириич лицевой, красный, формат 1 НФ

(наименование продукции)

ООО «ВЗКСМ»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « » март 2022 г.

Дата проведения испытаний « 19 » июля 2022 г.

Номер партии

Маркировка образца

нет

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты Испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонения от номинальных размеров	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.2	не более: по длине $\pm 4,0$ по ширине $\pm 3,0$ по толщине $\pm 2,0$	ГОСТ 530-2012, п. 7.3	+1,4 -2,0 $\pm 0,3$	соответствует
2	Отклонение от перпендикулярности смежных граней	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.3	не более $\pm 3,0$	ГОСТ 530-2012, п. 7.4	+2,2	соответствует
3	Отклонение от плоскостности граней	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.4	не более $\pm 3,0$	ГОСТ 530-2012, п. 7.4	+2,1	соответствует
4	Толщина наружных стенок	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	не менее 12,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.3	13,0	
5	Радиус закругления угла вертикальных смежных граней	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	не более 15,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.3	4,0	соответствует
6	Глубина фаски	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	не более 3,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.3	Нет	соответствует
7	Сторона квадратных пустот. Ширина шедельных пустот.	мм.	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	не более 20,0 не более 16,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.3	15,0	соответствует
8	Внешний вид	дефекты	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4	в соответствии с таб.4	ГОСТ 530-2013, п. 7.5	дефекты не обнаружены	соответствует

7	Предел прочности при сжатии	МПа	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.3	не менее среднее значение – 15,0 минимальное значение – 12,5	ГОСТ Р 58527-2019	среднее значение – 16,3 минимальное значение – 14,3	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.3	не менее среднее значение – 2,1 минимальное значение – 1,0	ГОСТ Р 58527-2019	среднее значение – 2,1 минимальное значение – 1,7	соответствует
9	Наличие известковых включений	%	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.2	общей площадью не более 0,2 от площади лицевых граней, глыбой не более 3,0 мм	ГОСТ 530-2012, п. 7.5	0,01	соответствует
10	Наличие высолов	-	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.3	не допускается	ГОСТ 530-2012, п. 7.8	отсутствуют	соответствует
11	Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м² мин.)	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.5	не менее 0,1 не более 3,00	ГОСТ 530-2012, п. 7.7	0,5	соответствует
12	Пустотность	%	ГОСТ 530-2012	не регламентируется	ГОСТ 530-2012, п. 7.6	42,0	соответствует
13	Средняя плотность	кг/м³	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.1	отклонение единичного значения не более + 100,0	ГОСТ 7025-91	1114 (+12,0)	соответствует
14	Водопоглощение	%	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.4	не менее 6,0	ГОСТ 7025-91	9,2	соответствует
15	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.7	не менее 50	ГОСТ 7025-91	100	соответствует
16	Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии	Вт/(м²С)	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.2	в соответствии с табл. Г.1	ГОСТ 26254	0,30	соответствует
17	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±А:	Бк/кг	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.9	до 370	ГОСТ 30108-94	113 ± 13	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы кирпича лицевого, красный, формат 1 НФ соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «Межгосударственный стандарт. Кирпич и Камень керамические. Общие технические условия». Испытанные образцы кирпича лицевого, красный формат 1 НФ соответствуют: марка прочности М150; марка морозостойкости F100; класс средней плотности 1,2; эффективный. Условное обозначение КР-Л-пу 250*120*65/НФ/150/1,2/100/ГОСТ 530-2012

(должность, ответственного за проведение испытаний)	_____	Сердюк П.В.
(должность, представителя органа по сертификации) *	(подпись) _____	(Фамилия И.О.) _____
(должность, представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество») *	(подпись) _____	(Фамилия И.О.) _____

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество»» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».